



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Testing Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body.

Centrální laboratoř – zkušebna Praha

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 286 019 435, e-mail: praha@tzus.cz, www.tzus.eu



zkušební laboratoř č. 1018.3
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

č. 010-051020

o zkoušce – nasákavosti

Výrobce: Izolérství Vladimír Kubec
Adresa: Lovčovice 6, 675 31 Jemnice, Česká republika
IČO: 74764535
Objednatel: Izolérství Vladimír Kubec
Lovčovice 6, 675 31 Jemnice, Česká republika
Zkušební vzorek: **TOGO Foam**
Zakázka: Z010260128

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 2

Počet stran příloh: -

Vypracoval:

Michal Kadeřávek
zkušební technik - specialista

Schválil:

Ing. Radka Sedmidubská
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1
Počet výtisků: 3



Praha, dne 15.07.2026

razítko zkušební laboratoře č. 1018.3

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

tel.: +420 387 023 211

č. účtu: 1501-931/0100

www.tzus.eu

e-mail: pilarova@tzus.cz

1. Údaje o vzorku

Číslo vzorku: VZ010250095
 Vzorek: TOGO Foam
 Smlouva: Z010260128
 Datum dodání: 26.03.2025
 Místo odběru: neuvedeno
 Metoda odběru: neuvedena
 Způsob přípravy vzorku: Příprava vzorků byla provedena podle technických požadavků žadatele a zkušební vzorky byly připraveny ke zkouškám podle příslušné normy.

Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Tento protokol o zkoušce je reprodukcí protokolu o zkoušce č. 010-049549 z 11.06.2025.

2. Zkušební metody

Identifikace zkušební metody		Název zkušební metody
ČSN EN ISO 29767*	Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření*	Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

**Tato zkušební metoda byla zařazena do rozsahu akreditace v rámci aktualizace norem. Tato norma nahradila původní ČSN EN 1609:2013 (zrušena 1.3.2020)*

Doplnění, odchylky nebo vyloučení z normového postupu nebo použití nenormových metod:
nebyly uplatněny.

3. Výsledky zkoušek

Zkoušky byly provedeny dne: 31.03.-01.04.2025
 Místo provedení zkoušek: Laboratoře zkušebny Praha
 Zkoušky vykonal: Michal Kadeřávek

Údaje o podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Praha.

Laboratorní prostředí: teplota vzduchu (23±2) °C, relativní vlhkost vzduchu (50±5) %

3.1 Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření (metoda A) dle ČSN EN ISO 29767

Označení vzorku	1	2	3	4
Krátkodobá nasákavost W_p [kg·m ⁻²]	0,43	0,44	0,41	0,49
Aritmetický průměr W_p [kg·m ⁻²]				0,44

KONEC PROTOKOLU

